

**Bangui** - salopette

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| <b>Descrizione</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ampie tasche anteriori</li> <li>- bretelle con elastico regolabile</li> <li>- tasca portametro</li> <li>- tasca posteriore chiusa con bottone</li> <li>- 1 tasca sul petto chiusa con pattina e bottoni</li> </ul>   |  |
| <b>Manutenzione</b> | Lavare il capo ad una temperatura di max 60 °C; Non candeggiare; Non lavare a secco; il capo sopporta l'asciugatura in tamburo ad aria calda (max 110°C); Stiratura a bassa temperatura (max 110 °C).   |   |
|                     |      |   |
|                     | <b>cod.prod.</b> V354-0-01 navy<br><b>normativa</b> EN ISO 13688:2013<br><b>taglie</b> 44 – 64  |   |

**SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA**

|                     | <i>metodo di prova</i>                         | <i>descrizione</i>                            | <i>risultato ottenuto</i>                             | <i>requisito minimo/ range</i> |
|---------------------|--|---|---|--------------------------------|
| <b>Tessuto base</b> | EN ISO 1833-1977, SECTION 10                   | Composizione delle fibre:                     | 100% cotone   |                                |
|                     |  | Armatura: Twill                               | Ordito: 68x44 [yarn/inc]<br>Trama: 10x10 [yarn/inc]   |                                |
|                     | EN ISO 12127:1996                              | Peso per unità di area                        | 270 g/mq  |                                |
|                     | ISO 105X12                                     | Solidità del colore allo sfregamento          | secco: 4 - 5<br>umido: 3 - 4                          | 1 - 5<br>1 - 5                 |
|                     | ISO 105-C06, C2S                               | Solidità del colore al lavaggio (60°C)        | Variazione del colore: 4-5<br>Presa del colore: 4 – 5 | 1 - 5<br>1 - 5                 |
|                     | ISO-105-E04                                    | Solidità del colore alla sudorazione          | Variazione del colore: 4-5<br>Presa del colore: 4-5   | 1 - 5<br>1 - 5                 |
|                     | ISO-105-X11                                    | Resistenza del colore alla stiratura a caldo  | secco: 4-5<br>umido: 4-5                              | 1 - 5<br>1 - 5                 |
|                     | ISO 3071:2005                                  | Determinazione del ph dall'estratto acquoso   | PH : 7.4  | 3,5<PH≤9,5                     |
|                     | EN ISO 13688:2013 paragrafo 4.2 (prEN 14362-1) | ricerca delle ammine aromatiche e cancerogene | Not recording   | ≤30 ppm                        |
|                     | ISO 6330 Test N0.2A                            | Stabilità dimensionale ai lavaggi             | ordito: - 2.9 %<br>trama: - 2.9 %                     | +/- 3%                         |
|                     | EN ISO 13934-2                                 | Resistenza alla trazione                      | ordito: 486.3 N<br>trama: 267.6 N                     | 400 N<br>400 N                 |
|                     | ISO 13937-1                                    | Resistenza allo strappo                       | ordito: 22.15 N<br>trama: 14.24 N                     | 25 N<br>25 N                   |
|                     | ISO 105 B02                                    | Solidità del colore alla luce                 | Variazione del colore: > 5                            |                                |