

Colima – felpa

Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> - consigliato in ambienti ATEX; - fondo e polsini in costina elastica; - pittogrammi ricamati sulla manica sinistra; - ricamo "ATEX" sulla manica destra - OEKO-TEX® Standard 100 	
Manutenzione	Lavare il capo ad una temperatura di max 40 °C; non candeggiare; ammessa asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo, programma di asciugatura a temperatura ridotta; stiratura a temperatura max 110 °C; non si può lavare a secco. 	cod.prod. V270-0-02 (navy) Normativa: EN ISO 13688:2013    Taglie S-4XL

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA				
	metodo di prova	descrizione	risultato ottenuto	requisito minimo
Tessuto base	EN ISO 1833-1977, Section 10	Composizione delle fibre:	60% Modacrilico 39% Cotone 1% Carbonio	
	EN ISO 12127:1996	Peso per unità di area	300 g/m ²	
	CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM) 4.1.2	Restrizione di sostanze chimiche pericolose	CONFORME	OEKO-TEX® STANDARD 100 classe II
	EN ISO 11612:2015 6.2.1 (ISO 17493)	Resistenza al calore a 180°C	Tutti i requisiti sono soddisfatti Ordito restringimento: -1.4% Trama restringimento: -0.4%	<i>Tutti i tessuti :</i> •Non devono prendere fuoco o fondere •Non devono restringersi per più del 5%

EN ISO 11612:2015 6.3.2 (EN ISO 15025 Procedura A)	Propagazione limitata di fiamma, accensione superficiale- Testato come ricevuto	Tutti i requisiti sono soddisfatti PASS A1	• <i>Per nessun provino il fronte inferiore della fiamma deve raggiungere il bordo superiore o verticale</i> • <i>Nessun campione deve fornire la formazione di fori ≥5mm</i> • <i>Nessun provino deve produrre corpi incandescenti o in fusione</i> • <i>il tempo di incandescenza residua deve essere ≤ 2 s</i> • <i>il tempo di combustione residua deve essere ≤ 2 s</i>
EN ISO 11612:2015 6.3.2 (EN ISO 15025 Procedura A)	Propagazione limitata di fiamma, accensione superficiale- Testato dopo il pretrattamento 5 cicli di lavaggio ISO 6330 60°C 6N/F	Tutti i requisiti sono soddisfatti PASS A1	
EN ISO 11612:2015 6.4.2 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI 4.1.5 a) (EN ISO 6630 / ISO 5077)	Variazione dimensionale	Ordito : -4.0% Trama : 0.0 %	≤ ±5% (CAM± 5%)
EN ISO 11612:2015 6.5.3 (ISO 13938-1)	Proprietà di resistenza dei tessuti allo scoppio	179.5 KPa	≥ 100 KPa
EN ISO 11612:2015 7.2 (ISO 9151)	Determinazione della trasmissione del calore convettivo (Lettera codice B)	Campione HTI ₂₄ 1 6.0 s 2 5.9 s 3 5.8 s LEVEL B1	HTI ₂₄ B1 ≥ 4.0s B2 ≥ 10.0s B3 ≥ 20.0s
EN ISO 11612:2015 7.3 (EN ISO 6942 Method B a 20kW/m ²)	Determinazione della trasmissione del calore radiante (Lettera codice C)	Campione RHTI ₂₄ 1 21.8 s 2 21.6 s 3 22.2 s LEVEL C2	RHTI ₂₄ C1 ≥ 7.0s C2 ≥ 20.0s C3 ≥ 50.0s C4 ≥ 95.0s
EN 1149-3:2005+ EN 1149-5:2018 4.2.1	Metodi di prova per la misurazione dell'attenuazione della carica	T ₅₀ < 0.01 s S = 0.64	T ₅₀ < 4s S > 0.2
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM) 4.1.5 c) (ISO 105-E04)	Solidità del colore al sudore Variazione di colore Scarico: acetato cotone nylon poliestere acrilico lana	Acido 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	Alcalino 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
EN ISO 105-X11	Solidità del colore alla stiratura a 110° C Variazione di colore: secco: umido:	4-5 4-5	(CAM) ≥3 1-5

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM) 4.1.5 b) (ISO 105-C06)		Solidità del colore a ripetuti lavaggi a 40°C <i>Variazione di colore</i> Scarico: acetato cotone nylon poliestere acrilico lana		(CAM) ≥3 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
Tessuto costina	in	EN ISO 1833-1977, Section 10	Composizione delle fibre:	57% modacrilico 37% cotone 5% spandex 1%carbonio
		EN ISO 12127:1996	Peso per unità di area	170 g/mq
		EN ISO 11612:2015 6.2.1 (ISO 17493)	Resistenza al calore a 180°C	Tutti i requisiti sono soddisfatti Ordito restringimento: -2.9% Trama restringimento: -1.7%
		EN ISO 11612:2015 6.3.2 (EN ISO 15025 Procedura A)	Propagazione limitata di fiamma, accensione superficiale- Testato come ricevuto	Tutti i requisiti sono soddisfatti PASS A1
		EN ISO 11612:2015 6.3.2 (EN ISO 15025 Procedura A)	Propagazione limitata di fiamma, accensione superficiale- Testato dopo il pretrattamento 5 cicli di lavaggio ISO 6330 60°C 6N/F	Tutti i requisiti sono soddisfatti PASS A1
		EN ISO 11612:2015 6.4.2 (ISO 5077)	Variazione dimensionale	Ordito : -4.0% Trama : -1.0% ≤ ±5%
		EN ISO 11612:2015 6.5.3 (ISO 13938-1)	Proprietà di resistenza dei tessuti allo scoppio	180.5 KPa ≥ 100 KPa
		EN ISO 11612:2015 7.2 (ISO 9151)	Determinazione della trasmissione del calore convettivo (Lettera codice B)	Campione HTI ₂₄ 1 4.2 s 2 4.1 s 3 4.1 s LEVEL B1
		EN ISO 11612:2015 7.3 (EN ISO 6942 Method B a 20kW/m ²)	Determinazione della trasmissione del calore radiante (Lettera codice C)	Campione RHTI ₂₄ 1 21.7 s 2 21.8 s 3 21.8 s LEVEL C2
		EN 1149-3:2005+ EN 1149-5:2018 4.2.1	Metodi di prova per la misurazione dell'attenuazione della carica	T ₅₀ < 0.01 s S = 0.66
				T ₅₀ < 4s S > 0,2