

Dazzle - giacca

Descrizione <ul style="list-style-type: none"> - 2 tasche sul petto con velcro; - 2 tasche fondo con snap; - 2 tasche interne; - 2 bande reflex verticali + 1 banda orizzontale; - polsino e larghezza vita regolabili con snap; - parte posteriore allungata. 	
Manutenzione <p>Lavare il capo ad una temperatura di max 40 °C; non candeggiare; Lavaggio a secco con tutti i solventi previsti dalla lettera F più il tetrachloroetilene; Il capo non sopporta l'asciugatura in tamburo; Stiratura a bassa temperatura (max 110 °C).</p> <p> </p>	Cod.prod. V330-0-03 Giallo/Marine Norme: EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013 Taglie S – 4XL

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

	<i>metodo di prova</i>	<i>descrizione</i>	<i>risultato ottenuto</i>	<i>requisito minimo</i>
Tessuto base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composizione delle fibre:	65% poliestere 35% cotone	
	EN ISO 12127:1996	Peso per unità di area	300 g/mq	
	EN ISO 13688 :2013 4.2 (prEN 14362-1)	Ricerca di ammine aromatiche e cancerogene nei coloranti azoici	Non rilevate	≤30 ppm
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN ISO 3071)	Determinazione del pH dell'estratto acquoso	pH 7.1	3.5 < pH < 9.5
	EN ISO 20471:2013 5.3.1 (ISO 105-X12)	Solidità del colore allo sfregamento Scarico	secco: 4-5	secco: Scarico 4

EN ISO 20471:2013 5.1	- Cromaticità e luminanza prima del test	$x = 0.378 \quad y= 0.546$ $\beta_{min} = 1.07$	co-ord x 0.387 0.356 0.398 0.460	co-ord y 0.610 0,494 0,452 0,540
5.2	- Cromaticità e luminanza dopo il test allo Xenon	$x = 0.379 \quad y= 0.542$ $\beta_{min} = 1,04$		
7.5.1	- Cromaticità e luminanza dopo 5 cicli di lavaggio	$x=0.384 \quad y=0.540$ $\beta_{min} = 1,04$		<i>Fattore di luminanza</i> $\beta_{min} > 0.7$
EN ISO 20471:2013 5.3.2 (ISO 105-E04)	Solidità del colore al sudore <i>Variazione di colore</i> Scarico: acetato cotone nylon poliestere acrilico lana	Acido 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4	Alcalino 4-5 4-5 4 4-5 4-5 4	<i>Variazione di colore : 4</i> <i>Scarico: 4</i>
EN ISO 20471:2013 5.3.3 (ISO 105-C06)	Solidità del colore a ripetuti lavaggi a 40°C <i>Variazione di colore</i> Scarico: acetato cotone nylon poliestere acrilico lana	4-5 4-5 4 4 4-5 4-5		<i>Variazione di colore: 4-5</i> <i>Scarico: 4</i>
EN ISO 20471:2013 5.3.3 (ISO 105 D01)	Solidità del colore al lavaggio a secco <i>Variazione di colore</i> Scarico: 4-5 4-5			<i>Variazione di colore: 4</i> <i>Scarico: 4</i>
EN ISO 20471:2013 5.3.3 (ISO 105 X11)	Solidità del colore alla stiratura <i>Variazione di colore</i> Scarico: 5 4-5			<i>Variazione di colore: 4-5</i> <i>Scarico: 4</i>
EN ISO 20471:2013 5.4.1 (ISO 5077)	Stabilità dimensionale	ordito: -0.9% trama: -1.3%		±3%
EN ISO 20471:2013 5.5.1 (EN ISO 13934-1)	Resistenza alla trazione	ordito: 2700 N trama: 820 N		>100N
EN ISO 20471 5.6.3 (EN 31092)	Resistenza al vapore acqueo $R_{et} [m^2 Pa/W]$	$R_{et} = 4.9 [m^2 Pa/W]$		$R_{et} \leq 5 [m^2 Pa/W]$
EN ISO 12947-2:1998	Determinazione della resistenza all'abrasione dei tessuti attraverso il metodo Martindale	> 30000 cicli		

Tessuto di contrasto Marine	EN ISO 1833-1977, SEZIONE 10	Composizione delle fibre: poliestere 65% cotone 35%		
		Armatura: Twill 3/1		
	EN ISO 12127:1996	Peso per unità di area	300 g/mq	
	EN ISO 20471:2013 5.3.1 (ISO 105-X12)	Solidità del colore allo sfregamento Scarico	secco: 4	secco: Scarico 4
	EN ISO 20471:2013 5.3.3 (ISO 105-C06)	Solidità del colore a ripetuti lavaggi a 40°C <i>Variazione di colore</i> Scarico: acetato cotone nylon poliestere acrilico lana	4-5	<i>Variazione di colore: 4-5</i> Scarico: 4
	EN ISO 20471:2013 5.3.2 (ISO 105-E04)	Solidità del colore al sudore <i>Variazione di colore</i> Scarico: acetato cotone nylon poliestere acrilico lana	Acido 4-5 Alcalino 4-5	<i>Variazione di colore : 4</i> Scarico: 4
	EN ISO 20471:2013 5.3.3 (ISO 105 D01)	Solidità del colore al lavaggio a secco <i>Variazione di colore</i> Scarico:	4-5 4-5	<i>Variazione di colore: 4</i> Scarico: 4
	EN ISO 20471:2013 5.3.3 (ISO 105 X11)	Solidità del colore alla stiratura <i>Variazione di colore</i> Scarico:	4-5 4-5	<i>Variazione di colore: 4-5</i> Scarico: 4
	EN ISO 20471:2013 5.5.1 (EN ISO 13934-1)	Resistenza alla trazione	ordito: 2400 N trama: 1200 N	>100N
	EN ISO 20471 5.6.3 (EN 31092)	Resistenza al vapore acqueo R_{et} [m ² Pa/W]	$R_{et} = 5.0$ [m ² Pa/W]	$R_{et} \leq 5$ [m ² Pa/W]
	EN ISO 20471:2013 5.4.1 (ISO 5077)	Stabilità dimensionale	ordito: -1.5% trama: -0.5%	±3%

SCHEDA PRODOTTO

	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN ISO 3071)	Determinazione del pH dell'estratto acquoso	pH 6.8	3.5 < pH < 9.5
	EN ISO 13688 :2013 4.2 (prEN 14362-1)	Ricerca di ammine aromatiche e cancerogene nei coloranti azoici	Non rilevate	≤30 ppm
Tessuto retroriflettente D1001	EN ISO 20471 :2013 6.1	Requisiti fotometrici dei materiali retroriflettenti nuovi	CONFORME	
	EN ISO 20471 :2013 6.2	Requisiti di prestazioni di retroriflettanza dopo le prove di abrasione, flessione, piegatura a basse temperature, variazioni termiche, lavaggio (25 cicli ISO 6330 60°C) e all'influenza della pioggia	CONFORME	$R' \geq 100 \text{ cd/(lx m}^2\text{)}$
DAZZLE	EN ISO 20471:2013 4.1 * Almeno il (50±10)% dell' area minima del materiale di fondo fluorescente deve essere sulla parte anteriore	Superfici minime visibili Taglia: S	Classe 2 Materiale di fondo fluorescente 0.76 m ² Materiale retroriflettente 0.19 m ² * Area massima da destinare a loghi, scritte, etichette, etc. 0.26 m ²	<i>Materiale di fondo fluorescente</i> <i>Classe 3= 0.80m²</i> <i>Classe 2= 0.50m²</i> <i>Classe 1= 0.14m²</i> <i>Materiale retroriflettente</i> <i>Classe 3= 0.20m²</i> <i>Classe 2= 0.13m²</i> <i>Classe 1= 0.10m²</i>