

<b>ELIZOVO</b> - felpa			
<b>Descrizione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• collo, spalle, fondo e polsini in costina elastica.</li> <li>• OEKO-TEX<sup>®</sup> Standard 100.</li> </ul>		
<b>Manutenzione</b>	<p>Lavare il capo ad una temperatura di max 30 °C; Non candeggiare; il capo sopporta l'asciugatura in tamburo rotativo, con programma di asciugatura a temperatura ridotta; Stiratura a bassa temperatura (max 110 °C); Lavaggio a secco con tutti i solventi previsti dalla lettera F più il tetracloroetilene.</p> <p>  </p>	<b>cod.prod.</b>	V526-0-00 BLU
		<b>normative</b>	
		<b>taglie</b>	S - 4XL ( EU )

**SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA**

metodo di prova	Descrizione	risultato ottenuto	requisito minimo/ range
<b>Tessuto base</b>	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composizione delle fibre:	cotone: 100%
	EN ISO 12127:1996	Peso per unità di area	420 g/m <sup>2</sup> ± 5%
	EN ISO 13688:2013 4.2 (ISO 3071)	Determinazione del pH dell'estratto acquoso	CONFORME 3,5 <Ph <9,5
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 14362-1)	Ricerca di ammine aromatiche e cancerogene nei coloranti azoici	Non rilevate ≤30 ppm
	EN ISO 13688:2013 5.3 ISO 5077:2007/ ISO 6330	Variazione dimensionale (3N-30°C)	- 2,8% ±3%

ISO 105-E04	Solidità del colore al sudore	Acido	Alcalino	1-5
	<i>Variazione del colore:</i>	4-5	4-5	
	<i>Scarico:</i>			
	acetate	4-5	4-5	
	cotton	4-5	4-5	
	nylon	4-5	4-5	
	polyester	4-5	4-5	
	acrylic	4.5	4-5	
	woll	4-5	4-5	
	EN ISO 105-C06	Solidità del colore a ripetuti lavaggi a 40°C		
<i>Variazione di colore</i>		4-5		
<i>Scarico:</i>				
acetato		4-5		
cotone		4-5		
nylon		4-5		
poliestere		4-5		
acrilico		4-5		
lana	3-4			
EN ISO 105-X11	Solidità del colore alla stiratura			1-5
	<i>Variazione di colore:</i>			
		secco: 4-5		
		umido: 4-5		