

ERITREA - pantaloni

Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> - ampie tasche anteriori; - tasca posteriore chiusa con bottone; - tasca portametro; - pantaloni con copertura centrale chiusa con bottone. 	
Manutenzione	Lavare il capo ad una temperatura di max 60 °C; Non candeggiare; Non lavare a secco; il capo sopporta l'asciugatura in tamburo ad aria calda (max 110°C); Stiratura a bassa temperatura (max 110 °C).	
		cod.prod. V351-0-01 navy V351-0-04 antracite
		normativa EN ISO 13688:2013
		taglie 44 – 64

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

	metodo di prova	descrizione	risultato ottenuto	requisito minimo/ range
Tessuto base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composizione delle fibre: Armatura: Twill	100% cotone Ordito: 68x44 [yarn/inc] Trama: 10x10 [yarn/inc]	
	EN ISO 12127:1996	Peso per unità di area	270 g/mq	
	ISO 105X12	Solidità del colore allo sfregamento	secco: 4 - 5 umido: 3 - 4	1 - 5 1 - 5
	ISO 105-C06, C2S	Solidità del colore al lavaggio (60°C)	Variazione del colore: 4-5 Presa del colore: 4 – 5	1 - 5 1 - 5
	ISO-105-E04	Solidità del colore alla sudorazione	Variazione del colore: 4-5 Presa del colore: 4-5	1 - 5 1 - 5
	ISO-105-X11	Resistenza del colore alla stiratura a caldo	secco: 4-5 umido: 4-5	1 - 5 1 - 5
	ISO 3071:2005	Determinazione del ph dall'estratto acquoso	pH : 7.4	3,5<PH≤9,5
	EN ISO 13688:2013 paragrafo 4.2 (prEN 14362-1)	ricerca delle ammine aromatiche e cancerogene	Not recording	≤30 ppm
	ISO 6330 Test N.0.2A	Stabilità dimensionale ai lavaggi	ordito: - 2.9 % trama: - 2.9 %	+/- 3%
	EN ISO 13934-2	Resistenza alla trazione	ordito: 486.3 N trama: 267.6 N	400 N 400 N
	ISO 13937-1	Resistenza allo strappo	ordito: 22.15 N trama: 14.24 N	25 N 25 N
	ISO 105 B02	Solidità del colore alla luce	Variazione del colore: > 5	