

## SCHEDA PRODOTTO

## FORWARD S3 SRC



Rif. Prod.	35100-000
Cat. di Sicurezza	S3 SRC
Range di Taglie	39 - 47
Peso (tg. 42)	590 g
Forma	B
Calzata	11

**Descrizione del modello** Calzatura alla caviglia, in nubuck idrorepellente e nylon **CORDURA®**, colore nero, con fodera in pelle e tessuto, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antifuoco **APT Plate** non metallica **Perforazione Zero**.

**Plus** Soletta **PU15** anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Suola profumata. Collarino imbottito. **Secondo colore di laccio incluso**.

**Impieghi consigliati** Cantieri edili, lavori di manutenzione, industria in generale.

**Modalità di conservazione delle calzature** Mantenerle sempre pulite lasciandole sempre asciugare in luogo ventilato lontano da fonti di calore e trattando periodicamente la pelle con un lucido idoneo non aggressivo. Si consiglia di non utilizzare in modo prolungato e ripetuto in presenza di agenti organici, diserbanti o pesticidi, acidi forti o temperature estreme. E' da evitare l'immersione completa in acqua di mare, nel fango, in calce idrate o cemento mescolato con acqua.

### MATERIALI / ACCESSORI

### SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

		Paragrafo EN ISO 20345:2011	Descrizione	Unità di misura	Risultato ottenuto	Descrizione
Calzatura completa	<b>Protezione delle dita:</b> puntale in <b>ALUMINIUM</b> ultra leggero resistente:	5.3.2.3	Resistenza all'urto. (altezza libera dopo l'urto)	mm	<b>14,3</b>	≥ 14
		5.3.2.4	Resistenza alla compressione. (altezza libera dopo la compressione)	mm	<b>14,6</b>	≥ 14
	<b>Lamina antiperforazione:</b> in <b>Tessuto</b> multistrato alta tenacità, resistente alla penetrazione a <b>perforazione zero</b>	6.2.1.1.2	Resistenza alla perforazione	N	<b>A 1100 N nessuna perforazione</b>	≥ 1100
	<b>Calzatura antistatica:</b> fondo con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche.	6.2.2.2	Resistenza elettrica - in ambiente umido - in ambiente secco	MΩ MΩ	<b>200</b> <b>535</b>	≥ 0.1 ≤ 1000
Tomaio	<b>Sistema antishock:</b> poliuretano bassa densità e profilo del tacco Nubuck, idrorepellente, colore nero spessore 1,4/1,6 mm	6.2.4	Assorbimento di energia nel tacco	J	<b>28,5</b>	≥ 20
		5.4.6	Permeabilità al vapore d'acqua Coefficiente di permeabilità	mg/cmq h mg/cmq	<b>&gt; 4,9</b> <b>&gt; 47,1</b>	≥ 0,8 > 15
		6.3.1	Assorbimento d'acqua Penetrazione d'acqua		<b>24%</b> <b>0,0 g</b>	≤ 30% ≤ 0,2 g
		5.4.6	Permeabilità al vapore d'acqua Coefficiente di permeabilità	mg/cmq h mg/cmq	<b>&gt; 2</b> <b>&gt; 16</b>	≥ 0,8 > 15
Tomaio	Nylon <b>CORDURA®</b> , idrorepellente, colore nero	6.3.1	Assorbimento d'acqua Penetrazione d'acqua		<b>30%</b> <b>0,0 g</b>	≤ 30% ≤ 0,2 g
		5.5.3	Permeabilità al vapore d'acqua Coefficiente di permeabilità	mg/cmq h mg/cmq	<b>&gt; 4,7</b> <b>&gt; 40,6</b>	≥ 2 ≥ 20
		5.5.3	Permeabilità al vapore d'acqua Coefficiente di permeabilità	mg/cmq h mg/cmq	<b>&gt; 9,8</b> <b>&gt; 78,5</b>	≥ 2 ≥ 20
		5.8.3	Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm³	<b>59</b>	≤ 150
Fodera	Foltrino, traspirante, colore grigio antracite spessore 1,2 mm	5.8.4	Resistenza alle flessioni (allargamento taglio)	mm	<b>1</b>	≤ 4
		5.8.6	Resistenza al distacco suola/intersuola	N/mm	<b>&gt; 5</b>	≥ 4
		6.4.2	Resistenza agli idrocarburi (variaz. volume ΔV)	%	<b>+ 0,1</b>	≤ 12
		5.3.5	SRA : ceramica + soluzione detergente – pianta		<b>0,55</b>	≥ 0,32
Anteriore	Tessuto, traspirante, resistente all'abrasione, colore nero					
Posteriore	spessore 1,2 mm					
Suola	Poliuretano antistatico bi-densità, direttamente iniettata su tomaia:					
	Battistrada: colore rosso, alta densità, di tipo antiscivolo, resistente all'abrasione, agli oli minerali e agli acidi deboli.					
	Intersuola: colore nero, bassa densità, confortevole e antishock. Coefficiente di aderenza del battistrada					

SRA : ceramica + soluzione detergente – tacco (inclinazione 7°)	<b>0,36</b>	≥ 0,28
SRB : acciaio + glicerina – pianta	<b>0,25</b>	≥ 0,18
SRB : acciaio + glicerina – tacco (inclinazione 7°)	<b>0,15</b>	≥ 0,13