

Rif. Prod.	30530-004
Cat. di Sicurezza	S3 SRC
Range di Taglie	36 - 48
Peso (tg. 42)	580 g
Forma	A
Calzata (36-39)	10
Calzata (40-48)	11

Descrizione del modello Calzatura bassa, in tessuto ad alta tenacità, idrorepellente, realizzato in parte con filati ecologici e pelle, colore nero/azzurro, con fodera in tessuto DRYFRESH 100% poliestere, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di sottopiede antiperforazione in tessuto non tessuto PEP Plate, non metallica **Perforazione Zero**

Plus METAL FREE. Suola in Poliuretano/TPU con 3 inserti in gel automodellanti e con differenti densità posizionati nei punti di appoggio metatarsali e calcaneare, si adattano alla forma della volta plantare, assorbendo le differenti percentuali di carico applicato. Soletta **SALUS**, preformata, forata, realizzata in schiuma espansa di poliuretano, antistatica, in grado di soddisfare tutte le differenti esigenze di camminata. La linea preformata garantisce il corretto sostegno per l'intera giornata lavorativa, in ogni punto di appoggio del piede. La bassissima durezza del materiale conferisce un "effetto cuscino", senza tuttavia pregiudicare la perfetta postura dell'utilizzatore in tutte le fasi della camminata e delle flessioni. Suola profumata. Protezione della punta in pelle antiabrasione

Impieghi consigliati Cantieri, lavori di manutenzione, industria in generale

Modalità di conservazione delle calzature Mantenerle sempre pulite lasciandole sempre asciugare in luogo ventilato lontano da fonti di calore. Si consiglia di non utilizzare in modo prolungato e ripetuto in presenza di agenti organici, diserbanti o pesticidi, acidi forti o temperature estreme. E' da evitare l'immersione completa in acqua di mare, nel fango, in calci idrate o cemento mescolato con acqua



MATERIALI / ACCESSORI

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

		Paragrafo EN ISO 20345:2011	Descrizione	Unità di misura	Risultato ottenuto	Requisito
Calzatura completa	Protezione delle dita: puntale FIBERGLASS CAP non metallico in fibra di vetro resistente:	5.3.2.3	Resistenza all'urto. (altezza libera dopo l'urto)	mm	14,5	≥ 14
	all'urto fino a 200 J alla compressione fino a 1500 Kg	5.3.2.4	Resistenza alla compressione. (altezza libera dopo la compressione)	mm	19,5	≥ 14
	Tessuto antiperforazione: conduttivo, quasi integralmente riciclato, realizzato con speciali fibre di tessuto non tessuto, resistente alla penetrazione a perforazione zero	6.2.1	Resistenza alla perforazione	N	A 1100 N nessuna perforazione	≥ 1100
	Calzatura antistatica: fondo con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche	6.2.2.2	Resistenza elettrica - in ambiente umido - in ambiente secco	MΩ	263	$\geq 0,1$
	Sistema antishock	6.2.4	Assorbimento di energia nel tacco	J	27	≥ 20
Tomaio	tessuto ad alta tenacità, realizzato in parte con filati ecologici, idrorepellente, colore nero/azzurro	5.4.6	Permeabilità al vapor d'acqua Coefficiente di permeabilità	mg/cmq h	> 20,7	$\geq 0,8$
		6.3.1	Assorbimento d'acqua Penetrazione d'acqua	mg/cmq	> 186,6	> 15
Tomaio	Pelle, idrorepellente, colore nero spessore 1,8/2,0 mm	5.4.6	Permeabilità al vapor d'acqua Coefficiente di permeabilità	mg/cmq h	> 1	$\geq 0,8$
		6.3.1	Assorbimento d'acqua Penetrazione d'acqua	mg/cmq	> 15,2	> 15
Fodera	Tessuto, traspirante, resistente all'abrasione, colore nero spessore 1,2 mm	5.5.3	Permeabilità al vapor d'acqua Coefficiente di permeabilità	mg/cmq h	> 6,3	≥ 2
		5.5.3	Permeabilità al vapor d'acqua Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	> 51,1	≥ 20
Fodera	Tessuto DRYFRESH 100% poliestere, traspirante, resistente all'abrasione, colore grigio spessore 1,2 mm	5.5.3	Permeabilità al vapor d'acqua Coefficiente di permeabilità	mg/cmq h	> 9,9	≥ 2
		5.8.3	Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm ³	80	≥ 20
Suola	Poliuretano/TPU antistatico, direttamente iniettata su tomaia:				73	≤ 150

Battistrada:	TPU colore azzurro, antiscivolo, resistente all'abrasione, agli oli minerali e agli acidi deboli.	5.8.4	Resistenza alle flessioni (allargamento taglio)	mm	1,5	≤ 4
Intersuola:	Poliuretano, colore grigio perla, bassa densità, confortevole e antishock	5.8.6	Resistenza al distacco suola/intersuola	N/mm	4,1	≥ 3
Coefficiente di aderenza del battistrada		6.4.2	Resistenza agli idrocarburi (variaz. volume ΔV)	%	3	≤ 12
		5.3.5	SRA : ceramica + soluzione detergente – pianta		0,37	$\geq 0,32$
			SRA : ceramica + soluzione detergente – tacco (inclinazione 7°)		0,29	$\geq 0,28$
			SRB : acciaio + glicerina – pianta		0,19	$\geq 0,18$
			SRB : acciaio + glicerina – tacco (inclinazione 7°)		0,15	$\geq 0,13$