

Kladow – giacca in pile

Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> – 1 tasca sul petto con zip YKK®; – 2 ampie tasche anteriori con zip YKK®; – 2 tasche interne; – ampio tascone posteriore impermeabile chiuso con 2 zip YKK®; – apertura centrale con zip YKK®; – gomiti rinforzati; – regolazione fondo tramite coulisse. <ul style="list-style-type: none"> • <u>NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR</u> • ANTIVENTO E TRASPIRANTE • MEMBRANA IDROREPELLENTE 	
Manutenzione	Lavare il capo ad una temperatura di max 40 °C; non candeggiare; non lavare a secco; il capo non sopporta l'asciugatura in tamburo ad aria calda; non sopporta la stiratura.	Cod.prod. V133-0-08 Verde
		Normative: EN ISO 13688:2013
		Taglie S – 3XL

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

	<i>metodo di prova</i>	<i>descrizione</i>	<i>risultato ottenuto</i>	<i>requisito minimo</i>
Tessuto base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composizione delle fibre:	100% poliestere + membrana COFRA-TEX	
	EN ISO 12127:1996	Peso per unità di area	340 g/mq	
	EN ISO 13688:2013 5.3 (ISO 5077)	Stabilità dimensionale	ordito: -1.4% trama: -0.4%	±3%
	EN ISO 13934-1	Resistenza alla trazione	ordito: 634.8 N trama: 426.8 N	ordito: 400 N trama: 400 N
	EN ISO 4674-2	Resistenza allo strappo	ordito: > 64 N trama: 26.6 N	ordito: 25 N trama: 25 N

EN 31092	Resistenza al vapore acqueo R_{et} [m ² Pa/W]	CLASSE 2 $R_{et} = 29.6$ [m ² Pa/W]	CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3	$R_{et} > 40$ $20 < R_{et} < 40$ $R_{et} < 20$
EN 20811	Resistenza alla penetrazione dell'acqua - Wp [Pa] (prima del pretrattamento)	Wp > 13000 Pa	CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3	$Wp \geq 8000$ Pa <i>no test required</i> <i>no test required</i>
EN ISO 12945-1	Determinazione della tendenza dei tessuti alla formazione di pelosità superficiale e di palline di fibre (pilling) - Metodo pilling box	4-5		1-5
ISO 12947-2	Determinazione della resistenza all'abrasione dei tessuti con il metodo Martindale	>30000 cicli		<i>Min. 30000 cicli</i>
ISO 105-X12	Solidità del colore allo sfregamento	secco: 4-5 umido: 4		1-5
ISO 105-E04	Solidità del colore al sudore <i>Variazione di colore</i> <i>Scarico:</i> acetato cotone nylon poliestere acrilico lana	Acido 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	Alcalino 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	1-5
ISO 105-C06	Solidità del colore a ripetuti lavaggi a 40°C <i>Variazione di colore</i> <i>Scarico:</i> acetato cotone nylon poliestere acrilico lana	4-5 4 4-5 4 4-5 4-5		1-5
ISO 105-B02	Solidità del colore alla luce artificiale (lampada allo xeno)	4-5		1-5
EN ISO 13688:2013 4.2 (ISO 3071)	Determinazione del pH dell'estratto acquoso	pH= 7.0		$3,5 \leq pH \leq 9,5$
EN ISO 13688 :2013 4.2 (EN 14362-1)	Ricerca di ammine aromatiche e cancerogene nei coloranti azoici	Non rilevate		≤ 30 ppm