

Limeira - pantaloni

Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> tasca portametro; 1 tasca posteriore con velcro; 2 ampie tasche anteriori; cavallo rinforzato; elastico in vita; inserto portapenne; passante porta martello regolabile; taglio ergonomico di gambe e ginocchia; tasca laterale sinistra con pattina; tasca posteriore con velcro; tessuto elasticizzato; zip YKK® 	
Manutenzione	lavare il capo ad una temperatura di max 40 °C; non candeggiare; asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa (programma di asciugatura a temperatura ridotta); stiratura a bassa temperatura (max 110°C); si può lavare a secco;	
		
Cod.prod.	V468-0-02 Navy / Celeste V468-0-05 Antracite / Grigio	
Normativa	EN ISO 13688:2013	
Taglie	44-64 (EU)	

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA				
	<i>metodo di prova</i>	<i>descrizione</i>	<i>risultato ottenuto</i>	<i>requisito minimo</i>
Tessuto base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composizione delle fibre:	58% cotone 39% poliestere 3% elastan	
	EN ISO 12127	Peso per unità di area	240 g/m ²	
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 1413)	Determinazione del ph dall'estratto acquoso	PH: 6.3	3,5<PH≤9,5
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 14362-1)	Ricerca delle ammine aromatiche e cancerogene	Non rilevate	≤30 ppm
	EN ISO 13688:2013 5.3 (ISO 5077)	Stabilità dimensionale al lavaggio (40°C)	ordito: -1.3% trama: -1.1%	± 3 %
	EN ISO 13688:2013 5.3 (EN ISO 3175-2)	Stabilità dimensionale al lavaggio a secco	ordito: -0.9% trama: -1.7%	± 3 %

EN ISO 105-C06	Solidità del colore a ripetuti lavaggi a 60°C			
	<i>Variazione di colore</i>	4-5		1-5
	<i>Scarico:</i>			
	acetato	4		
	cotone	4		
	nylon	4		
	poliestere	4		
	acrilico	4		
	lana	4-5		
EN ISO 105 D01	Solidità del colore al lavaggio a secco			1-5
	<i>Variazione di colore</i>	4		
	<i>Scarico:</i>			
	acetato	4		
	cotone	4		
	nylon	4		
	poliestere	4		
	acrilico	4		
	lana	4		
EN ISO 105 E04	Solidità del colore al sudore	Acido	Alcalino	1-5
	<i>Variazione di colore</i>	4-5	4-5	
	<i>Scarico:</i>			
	acetato	4	4	
	cotone	4-5	4-5	
	nylon	4-5	4-5	
	poliestere	4-5	4-5	
	acrilico	4-5	4-5	
	lana	4-5	4-5	
EN ISO 105-X12	Solidità del colore allo sfregamento	secco: 3 umido: 4		1 - 5
EN ISO 105-X11	Solidità del colore alla stiratura			
	<i>Variazione di colore:</i>	4-5		1-5
EN ISO 13934-1	Determinazione della resistenza alla trazione	ordito: 1300 N trama: 570 N		400 N
EN ISO 13937-2	Determinazione della forza di lacerazione	ordito: 27 N trama: 29 N		25 N