

**Pearland - pantaloni**

<b>Descrizione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>tasca portametro,</li> <li>1 tasca laterale porta attrezzi,</li> <li>1 tasca posteriore con velcro,</li> <li>2 ampie tasche anteriori,</li> <li>2 tasche portaginocchiere regolabili,</li> <li>cavallo rinforzato,</li> <li>elastico in vita,</li> <li>inserto portapenne,</li> <li>passante porta martello regolabile,</li> <li>taglio ergonomico di gambe e ginocchia,</li> <li>tasca laterale sinistra con pattina,</li> <li>tasca laterale sinistra con zip,</li> <li>tessuto elasticizzato,</li> <li>zip YKK®</li> </ul>	
<b>Manutenzione</b>	Lavare il capo ad una temperatura di max 40 °C; Non candeggiare; Asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa (programma di asciugatura a temperatura ridotta); Stiratura a bassa temperatura (max 110°C); Si può lavare a secco;	
		<b>Cod.prod.</b> V472-0-02 Navy / Celeste V472-0-05 Antracite / Grigio
		<b>Normativa</b> EN ISO 13688:2013
		<b>Taglie</b> 44-64 (EU)

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA			
	metodo di prova	descrizione	risultato ottenuto
<b>Tessuto base</b>	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composizione delle fibre:	63% poliestere 35% cotone 2% elastan
	EN ISO 12127	Peso per unità di area	330 g/m <sup>2</sup>
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 1413)	Determinazione del ph dall'estratto acquoso	PH: 6.1
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 14362-1)	Ricerca delle ammine aromatiche e cancerogene	Non rilevate
	EN ISO 13688:2013 5.3 (ISO 5077)	Stabilità dimensionale al lavaggio (40°C)	ordito: -1.4% trama: -2.3%
	EN ISO 13688:2013 5.3 (EN ISO 3175-2)	Stabilità dimensionale al lavaggio a secco	ordito: -0.8% trama: -1.0%
	EN ISO 105-X12	Solidità del colore allo sfregamento	secco: 2-3 umido: 2-3
	EN ISO 105-X11	Solidità del colore alla stiratura Variazione di colore:	4-5
			1-5

	EN ISO 105-C06	Solidità del colore a ripetuti lavaggi a 60°C <i>Variazione di colore</i>	4-5	1-5
		<i>Scarico:</i>		
		acetato	4-5	
		cotone	4-5	
		nylon	4-5	
		poliestere	4-5	
		acrilico	4-5	
		lana	4-5	
	EN ISO 105 D01	Solidità del colore al lavaggio a secco <i>Variazione di colore</i>	4-5	1-5
		<i>Scarico:</i>		
		acetato	4-5	
		cotone	4-5	
		nylon	4-5	
		poliestere	4-5	
		acrilico	4-5	
		lana	4-5	
	EN ISO 105 E04	Solidità del colore al sudore <i>Variazione di colore</i>	Acido	Alcalino
			4-5	4-5
		<i>Scarico:</i>		
		acetato	4-5	4-5
		cotone	4-5	4-5
		nylon	4-5	4-5
		poliestere	4-5	4-5
		acrilico	4-5	4-5
		lana	4-5	4-5
	EN ISO 13934-1	Determinazione della resistenza alla trazione	ordito: 1600 N trama: 1000 N	400 N
	EN ISO 13937-2	Determinazione della forza di lacerazione	ordito: 54 N trama: 55 N	25 N