

Ponferrada - pantaloni

descrizione

- 1 tasca posteriore con velcro,
- tasca laterale,
- ampie tasche anteriori,
- elastico in vita,
- passante portamartello,
- tasca frontale portaoggetti,
- tasca portametro,
- tasche esterne portachiodi,
- tasche per ginocchiera con posizione regolabile,
- massima tenuta del colore ai lavaggi (Valore certificato: 4-5 range: 1-5)

manutenzione lavare il capo ad una temperatura di max 40 °C; non candeggiare; il capo sopporta l'asciugatura moderata in tamburo ad aria calda; stiratura a bassa temperatura (max 110 °C); non lavare a secco



cod.prod. V183-0-02 navy
V183-0-04 antracite
V183-0-05 nero

normativa EN ISO 13688:2013



taglie S-4XL

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

<i>metodo di prova</i>	<i>descrizione</i>	<i>risultato ottenuto</i>	<i>requisito minimo</i>
Tessuto base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10 Composizione delle fibre:	Poliestere: 65% Cotone: 35%	
EN ISO 12127	Peso per unità di area	245 g/mq	
EN ISO 105-C06 E2S	Solidità del colore al lavaggio (60°C)	Variazione di colore : 4-5 Presa del colore : 4-5	1 - 5
EN ISO 105 D01	Solidità del colore al lavaggio a secco	Variazione di colore: 4 – 5	1 - 5
EN ISO 13688:2013 5.3 (ISO 5077)	Stabilità dimensionale al lavaggio (60°C)	ordito: - 1.9 % trama: - 1.2 %	Max 3 % Max 3 %
EN ISO 105 E04	Stabilità del colore al sudore	Variazione di colore: 4 – 5	1-5
EN ISO 105X12	Solidità del colore allo sfregamento	secco: 4-5 umido: 3	1 - 5
EN ISO 105-X11	Solidità del colore alla stiratura	Variazione di colore: 4 – 5	1-5
EN ISO 13934-1	Resistenza alla trazione	ordito: 1800 N trama: 1000 N	400 N 400 N
EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 1413)	Determinazione del ph dall'estratto acquoso	PH: 7.1	3,5<PH≤9,5
EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 14362-1)	ricerca delle ammine aromatiche e cancerogene	Non rilevabile	≤30 ppm