

Witshire woman - camicia m.lunga

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|------------------|-------------------|------------------|---|---------------|---------|
| Descrizione | <ul style="list-style-type: none"> • camicia manica lunga ; • chiusura con bottoni in plastica nello stesso colore del tessuto; • polsino regolabile con doppio bottone; • fondo stondato; • tasca sul petto sul lato sinistro chiusa con bottone in plastica.  <p>Etichetta distintiva capo da donna</p> |  | | | | | | |
| Manutenzione | Lavare il capo ad una temperatura di max 40 °C ; Non candeggiare; Non lavare a secco; il capo non sopporta l'asciugatura in tamburo ad aria calda; Stirare a bassa temperatura (max 110°C) .  | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="922 907 1028 945">Cod.prod.</td><td data-bbox="1028 907 1507 945">V427-0-02 celeste</td></tr> <tr> <td data-bbox="922 979 1028 1017">Normativa</td><td data-bbox="1028 979 1507 1017">-</td></tr> <tr> <td data-bbox="922 1057 1028 1096">Taglie</td><td data-bbox="1028 1057 1507 1096">S – 2XL</td></tr> </table> | Cod.prod. | V427-0-02 celeste | Normativa | - | Taglie | S – 2XL |
| Cod.prod. | V427-0-02 celeste | | | | | | | |
| Normativa | - | | | | | | | |
| Taglie | S – 2XL | | | | | | | |

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

| | metodo di prova | descrizione | risultato ottenuto | requisito minimo |
|---------------------|--|--|---|---|
| Tessuto base | EN ISO 1833-1977, SECTIONE 10 | Composizione delle fibre: cotone | 100% | |
| | | Armatura: fil-a-fil | ordito: 40 [fili/cm] trama: 20 [fili/cm] | |
| | EN ISO 12127:1996 | Peso per unità di area | 130 g/mq | |
| | EN ISO 6330:2001 – 5A | Stabilità dimensionale | ordito: -2,8% trama: -2,3% | +/- 3% |
| | EN ISO 105-X12 :2002 | Solidità del colore allo sfregamento | Asciutto : 4 – 5 Umido : 4 – 5 | Asciutto : 4 Umido : 4 |
| | EN ISO 105-E04: 1996 | Solidità del colore al sudore | Variazione del colore : 4 – 5 Acid & Alkali Presa del colore : 4 – 5 Acid & Alkali | Variazione del colore : 4 Presa del colore : 3 |
| | EN ISO 105-C06 C2S :1997 | Solidità del colore a ripetuti lavaggi a 40°C | Variazione del colore : 4 – 5 Presa del colore : 4 – 5 | Variazione del colore : 3 - 4 Presa del colore : 3 - 4 |
| | ISO 3071 | Determinazione del pH dall'estratto acquoso | PH : 7.21 | 3,5<PH≤9,5 |
| | EN ISO 13688:2013 paragrafo 4.2 (prEN 14362-1) | ricerca delle ammine aromatiche e cancerogene | Non rilevabile | ≤30 ppm |